

## VEDAX MF

### Adesivo estrutural à base de resina epóxi de Média Fluidéz

#### DESCRIÇÃO:

**VEDAX MF** é um adesivo estrutural à base de resina epóxi bi componente de média fluidez, especialmente desenvolvido para ser aplicado em superfícies metálicas, concretos, argamassas, madeiras, cerâmicas, mármore e pedras na posição horizontal.

#### USOS:

- ✓ Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes;
- ✓ Chumbamentos de barras roscadas;
- ✓ Chumbamentos de vergalhões;
- ✓ Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho;
- ✓ Colagem entre elementos pré-moldados;
- ✓ Juntas de concretagem (juntas frias);
- ✓ Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais;
- ✓ Ancoragem de aço em concreto com furos em vários diâmetros.

#### VANTAGENS:

- ✓ Excelente aderência a superfícies de concreto, madeira, pedras, cerâmicas, aço, ferro, alumínio, etc.;
- ✓ Impermeável;
- ✓ Excelentes propriedades mecânicas à tração e compressão;
- ✓ Elevada resistência a óleos, graxas, soluções salinas, águas residuais e outras substâncias químicas.

#### RESTRICÇÕES DE USOS:

##### O VEDAX MF não deve ser utilizado em:

- ✓ Polietileno;
- ✓ Polipropileno;
- ✓ Nylon;
- ✓ PTFE.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensaio	Resultados
Aspecto	Pastoso
Cor	Cinza
Massa Específica	1,801g/cm <sup>3</sup>
Cura Inicial	24 horas
Cura Final	7 dias
Temperatura de Aplicação	5 a 35°C
Gel Time	30 a 40 minutos

Resistência à Compressão	
1 dia	≥ 40 MPa
7 dias	≥ 60 MPa
Resistência de Aderência	
≥ 2,5 MPa	

**CONSUMO:**

Produto	Consumo
Vedax MF	1,7 kg/m <sup>2</sup>

*\*Obs. O consumo de 1,7 kg/m<sup>2</sup> é para espessuras de 1mm a 2mm*

**INSTRUÇÕES DE USO:**

Certifique-se de que antes de aplicar o produto **VEDAX MF**, o substrato esteja totalmente limpo, livre de poeira, óleo ou qualquer outro tipo de contaminante.

\*Obs. Não aplique o VEDAX MF em áreas saturadas ou com empoçamento de água. O produto não deve ser diluído.

Adicione todo o conteúdo do componente B na lata do componente A, misture até obter uma cor totalmente homogênea, (aproximadamente 5 minutos).

No caso de chumbamentos, insira o produto no orifício de fixação, e logo em seguida fixe a estrutura a ser chumbada (vergalhão, barra roscada, estruturas metálicas em geral).

Mantenha a estrutura presa por grampos de fixação por pelo menos 12 horas.

A cura total se dará em 7 dias, portanto antes deste período a estrutura fixada não deve ser submetida a grandes esforços.

No caso de colagem de concreto novo em concreto velho, utilize uma espátula para espalhar o produto, aguarde até que o produto esteja em ponto de "tack" (com adesividade, mas sem se descolar do substrato), e insira o concreto novo por cima.

**EMBALAGEM/VALIDADE:**

Conjunto de 1 Kg, validade de 12 meses a partir da data de fabricação devidamente armazenada em temperatura entre 5° e 35°C.

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa-fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.