

VEDAX PAREDE

Impermeabilizante elastomérico para proteção de superfícies

DESCRIÇÃO:

VEDAX PAREDE é um impermeabilizante à base de resina acrílica, com propriedades elásticas, desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas a intempéries como chuva e ação direta do sol.

Quando curado forma uma membrana elástica e impermeável.

USOS:

- ✓ Proteção de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria, revestida com argamassa ou não, concreto, entre outros;
- ✓ Proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

VANTAGENS:

- ✓ Acomoda pequenas movimentações da estrutura e fissuras presentes no substrato;
- ✓ Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, concreto ou fibrocimento;
- ✓ Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolores ou fungos;
- ✓ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- ✓ Baixa retenção de fuligem;
- ✓ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos;
- ✓ Mantém as propriedades a baixas temperaturas;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ A primeira demão funciona como selador de longa duração;
- ✓ Pode ser pigmentado (vide seção Pigmentação).

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparo da superfície: Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos.

Os substratos devem estar secos, limpos e isentos de partículas soltas e pó.

Em situações críticas, pode-se optar pelo hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem.

Os substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto.

Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxantes.

APLICAÇÃO:

1º Demão funciona como selador uso interno e externo, podendo ser diluído em 10%.

2º Demão funciona como impermeabilizante formando uma membrana elástica e impermeável 3º Demão acabamento (Pintura).

VEDAX PAREDE pode ser aplicado em quantas demãos forem necessárias, desde que seja observado o consumo recomendado por demão e atinja a espessura especificada em projeto.

Como impermeabilizantes recomenda-se a aplicação de, no mínimo, 2 demãos, sendo o intervalo mínimo de 2 horas entre demãos.

A aplicação pode ser realizada com rolo, trincha, broxa ou com equipamento de pulverização do tipo airless.

A repintura para ampliar a espessura da película ou para a sua manutenção é ilimitada.

PIGMENTAÇÃO:

VEDAX PAREDE pode ser pigmentado (somente cores claras) com corantes líquidos à base de água.

- Embalagem de 3,6 kg limita-se 2 bisnagas (50mL/bisnaga)
- Embalagem 18 kg não deve exceder a 10 bisnagas (50mL/bisnaga)

Nota: O tingimento não gera nenhum comprometimento da qualidade do material. O leve fosqueamento dos produtos é comum devido ao contato direto com diversas condições do ambiente a que estão expostos.

No entanto, isso não gera alterações na performance do material em questão.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto da película:	Semi brilhante
Cor:	Branca
Massa específica:	1,300 kg/dm ³
Período mínimo entre demãos:	2 horas
Cura total:	24 horas

CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

SISTEMA	KG/M ² /DEMÃO	KG/M ² /DEMÃO	APLICAÇÃO
	Galão 3,6 kg	Balde 18 kg	
Selador*	45	225	1 demão/diluída 10% água
Impermeabilizante	22,5	112,5	2 demãos/ sem diluição
Acabamento	15	75	3 demãos/ sem diluição

OBSERVAÇÃO: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

NOTA: *Com diluição de 10% de água

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX PAREDE é fornecido em embalagens de 3,6 kg, 18 kg e 200 kg.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.