

VEDAX PLAST

Aditivo plastificante incorporador de AR

DESCRIÇÃO:

VEDAX PLAST é um aditivo líquido concentrado incorporador de ar que quando adicionado em argamassas de cimento e areia proporciona excelentes características de trabalhabilidade e plasticidade. Melhora substancialmente a aderência e reduz a formação de trincas por retração.

USOS:

- ✓ Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e revestimentos de pisos e rodapés.

VANTAGENS:

- ✓ Isento de cloretos e fornecido pronto para o uso;
- ✓ Melhora a trabalhabilidade e consistência da argamassa;
- ✓ Evita o aparecimento saponificação e eflorescências;
- ✓ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;
- ✓ Reduz a permeabilidade minimizando as fissuras por retração;
- ✓ Aumento na resistência mecânica, pois reduz a quantidade de água da argamassa.

INSTRUÇÕES DE USO APLICAÇÃO:

A dosagem do **VEDAX PLAST** pode variar em função do consumo de cimento e quantidade de água utilizada na argamassa. O **VEDAX PLAST** tem ação plastificante que reduz a quantidade de água do amassamento proporcional a dosagem do aditivo.

O aditivo deve ser adicionado a água de amassamento, nunca na mistura seca da argamassa.

VEDAX PLAST deve ser usado na dosagem de 0,2 a 0,5% sobre a massa de cimento.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

Sempre misturar e/ou agitar o **VEDAX PLAST** antes do uso para uma boa homogeneização.

USO EM BETONEIRAS:

Com a betoneira em movimento:

- 1º Colocar na betoneira 50% do volume de água prevista.
- 2º Adicionar o **VEDAX PLAST** conforme proporção (0,2% ou 0,5%)
- 3º Adicionar Areia e Cimento.
- 4º Adicionar aos poucos o restante da água observando o ponto ideal da argamassa, tomando cuidado para não adicionar muita água.

USO EM MASSEIRAS:

- 1º Adicionar na masseira e misturar bem a areia com o cimento
- 2º Misturar o **VEDAX PLAST** com cerca de 60% da água normalmente usada e adicionar a mistura, adicionando o restante da água aos poucos até que a argamassa atinja o ponto ideal, lembrando que este produto reduz a quantidade de água.

VEDAX PLAST pode ser usado em conjunto com o produto **VEDAX 1**, obtendo uma argamassa plástica e impermeável, para este fim proceder da seguinte maneira:

1º Separe a quantidade de água prevista para o preparo da argamassa em duas partes.

2º Na primeira parte da água misture o **VEDAX PLAST** conforme proporção 0,2% ou 0,5% e adicione esta mistura a areia e o cimento, misture bem.

3º Na segunda parte da água prevista para o preparo da argamassa misture o **VEDAX 1** e adicione a argamassa e misture bem.

4º Caso necessite coloque mais água até chegar ao ponto ideal da argamassa.

NOTAS:

A. **VEDAX PLAST** pode apresentar variações de cor, portanto, esta alteração não afeta o desempenho do produto.

B. O desempenho deste produto depende da qualidade e da granulometria da areia a ser usada.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto visual	Marrom
Massa específica	1,00 a 1,02 g/ cm ³
pH	9,0 a 11,0
Compatível com os cimentos	CPI, CPII, CPIII, CPIV e CPV
Teor de adição sobre a massa de cimento	0,2% a 0,5%

RENDIMENTOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

EMBALAGEM	RENDIMENTO EM RELAÇÃO A MASSA DE CIMENTO	
	0,2% (VEDAX PLAST)	0,5% (VEDAX PLAST)
Frasco 1 Litro	1,6 a 2,2 m ³ de argamassa aplicada	0,6 a 0,9 m ³ de argamassa aplicada
Galão 3,6 Litros	6,0 a 8 m ³ de argamassa aplicada	2,4 a 3,2 m ³ de argamassa aplicada
Balde 18 Litros	30 a 40 m ³ de argamassa aplicada	12 a 16 m ³ de argamassa aplicada
Tambor 200 Litros	330 a 445 m ³ de argamassa aplicada	135 a 180 m ³ de argamassa aplicada

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX PLAST é fornecido em embalagens de 1 L, 3,6 L, 18 L e 200 L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.