

VEDAX PRIMER ECO

Primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas asfálticas à base d'água

DESCRIÇÃO

VEDAX PRIMER ECO é um primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas asfálticas à base d'água composto de asfalto modificado e aditivos isento de solventes, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

USOS

- ✓ Indicado para superfícies de concretos;
- ✓ Argamassas;
- ✓ Alvenarias;
- ✓ Fibra de vidro.

VANTAGENS

- ✓ Produto de fácil aplicação
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Boa aderência na superfície;
- ✓ Não agressivo ao meio ambiente;
- ✓ Pode ser aplicado em ambientes fechados.

INSTRUÇÕES DE USO

VEDAX PRIMER ECO, deve ser homogeneizado antes da aplicação.

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **VEDAX PRIMER ECO**.

Se necessário executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água.

A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e

areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Preparo do produto

O **VEDAX PRIMER ECO** já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Rolo de lã de pelo curto.

Pincel ou brocha trincha

Aplicação

O **VEDAX PRIMER ECO** é aplicado puro, com brocha trincha, pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 8 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização.

RESTRICÇÕES DE USO

- ✓ Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado;
- ✓ Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pintura, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- ✓ Áreas expostas a intempéries

RENDIMENTO APROXIMADO

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Frasco de 1L	3,33 m ²
Balde de 18L	60 m ²

CONSUMO

PRODUTO	CONSUMO
VEDAX PRIMER ECO	0,300kg/m ²

FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO

VEDAX PRIMER ECO é fornecido em embalagens de 1L, e 18L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.