

IMPERMEABILIZANTE

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO **CJI REVESTIMENTOS ESPECIAIS**

RUA GASPERE, 271

15085-485 – JAGUARIÚNA (SP)

PJ100-066320

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

IDENTIFICAÇÃO DECLARADA PELO INTERESSADO	
Amostra:	VEDAX FLEX
Fabricante:	CJI REVESTIMENTOS ESPECIAIS
Data de fabricação:	27/04/2022
Validade:	12 meses
Lote:	270422
Peso Líquido:	Laboratório de Revestimento – L.A Falcão Bauer



Foto n.º 01 – Visualização da amostra entregue

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

2. PREPARO E APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

A amostra **VEDAX FLEX** possui um consumo de 4,5 kg/m², aplicada em 4 demãos, com um intervalo de 8 horas entre elas. A proporção de mistura segue no quadro abaixo:

Pó (g)	Resina (g)
1000	286

3. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

ABNT NBR 11905:2015 – Argamassa Polimérica industrializada para impermeabilização.

4. RESULTADO(S) OBTIDO(S)

4.1. Determinação da penetração de água sob pressão

- Base de aplicação: Corpo de prova cilíndrico de concreto.
- Dimensões do Corpo de Prova: Ø150 e 150 mm de altura.

Pressão Positiva: a pressão foi aplicada sobre a face superior do corpo de prova, onde foi aplicado o material.

Demãos / Produto	Idade	Pressão Aplicada (MPa)	Período de ensaio	Ocorrências Observadas
4	28 dias	0,10	48 horas	Nenhuma Ocorrência
		0,25	24 horas	Nenhuma Ocorrência
Requisito NBR 11905:2015				Estanque até pressão de 0,25 MPa

Pressão Negativa: a pressão foi aplicada sobre as faces do corpo de prova, onde não foi aplicado o material.

Demãos / Produto	Idade	Pressão Aplicada (MPa)	Período de ensaio	Ocorrências Observadas
4	28 dias	0,10	24 horas	Nenhuma Ocorrência
Requisito NBR 11905:2015				Estanque até pressão de 0,10 MPa

5. OBSERVAÇÕES

Os resultados obtidos referem-se somente ao material submetido ao ensaio;

Não é de responsabilidade da L. A. Falcão Bauer qualquer referência a exatidão da amostragem, a menos que esta tenha sido efetuada mediante a supervisão da mesma;

É de responsabilidade do interessado as informações constantes da amostra, não cabendo o questionamento posterior por falta e imprecisão das informações;

Ensaio realizado no período de 20/06/2022 a 23/06/2022.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



PEDRO SOUZA MOLINA

AUXILIAR

L. A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



LUIS ALBERTO BORIN

GERENTE DO CONTROLE TECNOLÓGICO