

VEDAX BRANCO

impermeabilizante elastomérico para proteção de lajes e coberturas.

DESCRIÇÃO:

VEDAX BRANCO é um impermeabilizante à base de resina acrílica pura, pronto para uso. Quando curado, forma uma membrana impermeável, elástica e flexível, com elevada durabilidade. Tem alta resistência às intempéries.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Lajes de concreto armado.
- ✓ Marquises.
- ✓ Telhas metálicas e de fibrocimento.
- ✓ Abóbodas, sheds e cúpulas.
- ✓ Paredes como proteção de batidas de chuva.
- ✓ Calhas de concreto.

VANTAGENS:

- ✓ Fácil de aplicar com rolo ou pincel.
- ✓ Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato.
- ✓ Baixa retenção de fuligem.
- ✓ Redução sonora.
- ✓ Resistente aos raios UV e às intempéries.
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Em caso de telhas, a superfície deve estar limpa, seca, isenta de produtos de corrosão, vernizes e sem contaminações que possam prejudicar a aderência do produto.

Superfícies de concreto e revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos. Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas. A limpeza dos substratos poderá ser feita com hidrojateamento de alta pressão para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem.

Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pó e partículas soltas devem ser removidas com o auxílio de aspirador de pó, e a remoção de óleos ou graxas pode ser feita com desengraxante.

APLICAÇÃO:

VEDAX BRANCO pode ser aplicado com rolo, trincha ou com equipamento de pulverização do tipo airless em quantas demãos forem necessárias, desde que obedeça ao consumo final conforme o tipo de superfície. O intervalo mínimo entre demãos é de 2 horas. A execução de proteção mecânica sobre a película de **VEDAX BRANCO** pode limitar seu poder de acomodação às movimentações.

A repintura para manutenção e ampliação da espessura da película é ilimitada.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto da Película	Cor Branca, Semi Brilhante
Massa específica	1,220g/cm ³
Intervalo mínimo entre demão	2 Horas
Tempo de secagem ao toque	2 Horas
Cura Total	24 Horas
Número de demãos	3 a 6

VEDAX BRANCO	Consumo aproximado*
Lajes maciças	1,5L/m ²
Paredes contra batida de chuva	0,6g/m ²
Laje mistas	2,0L/m ²
Telhas de fibro cimento ou galvanizado	1,2L/m ²

Observação: os respectivos consumos são indicados como ideais; porém, o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX BRANCO é fornecido em embalagens de 4,5 kg e 18 kg.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidas da exposição direta ao sol, sua validade é de 24 meses.

PRECAUÇÕES: as medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na fds (ficha de dados de segurança) do produto.

IMPORTANTE: as informações contidas neste boletim técnico de produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidas de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consulte nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A vedax impermeabilizantes reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico de produto sem prévio aviso.