

VEDAX BRANCO

impermeabilizante elastomérico para proteção de lajes e coberturas.

DESCRIÇÃO:

VEDAX BRANCO é um impermeabilizante à base de resina acrílica pura, pronto para uso. Quando curado, forma uma membrana impermeável, elástica e flexível, com elevada durabilidade. Tem alta resistência às intempéries.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Lajes de concreto armado;
- ✓ Marquises;
- ✓ Telhas metálicas e de fibrocimento;
- ✓ Abóbadas, sheds e cúpulas;
- ✓ Paredes como proteção de batidas de chuva;
- ✓ Calhas de concreto.

VANTAGENS:

- ✓ Fácil de aplicar com rolo ou pincel, trincha e airless;
- ✓ Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato;
- ✓ Baixa retenção de fuligem;
- ✓ Resistente aos raios UV e às intempéries;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação da Superfície:

Em caso de telhas, a superfície deve estar limpa, seca, isenta de produtos de corrosão, vernizes e sem contaminações que possam prejudicar a aderência do produto.

A laje deve possuir caimento de no mínimo 1% em direção aos ralos para evitar o empoçamento de água, que pode comprometer a durabilidade da membrana a longo prazo.

Superfícies de concreto e revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos. Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas.

A limpeza dos substratos poderá ser feita com hidrojateamento de alta pressão para eliminar mofo, musgos. Pó, fuligem e partículas soltas devem ser removidas com o auxílio de aspirador de pó, e a remoção de óleos ou graxas pode ser feita com desengraxante.

Quando o piso estiver fraco ou esfarelado, aplicar uma camada de **VEDAX PRIMER FORCE** como base para imprimação, diluindo em água limpa em até 20%. Esperar cerca de 2 a 3 horas para prosseguir com a aplicação do **VEDAX BRANCO**.

O **VEDAX BRANCO** só pode ser aplicado em superfícies quando estas estiverem totalmente secas. Se chover, recomenda-se aguardar no mínimo de 2 a 3 dias de sol pleno antes de aplicá-lo.

APLICAÇÃO:

VEDAX BRANCO pode ser aplicado com rolo, trincha ou com equipamento de pulverização do tipo airless.

A primeira demão do **VEDAX BRANCO** deve ser diluída em água limpa em uma proporção de 10% a 20%. Essa diluição é essencial para que o produto grude na superfície a ser aplicada, tendo função de um selador (primer). Nessa primeira demão diluída o **VEDAX BRANCO** não terá cobertura. As demais demãos do **VEDAX BRANCO** devem ser aplicadas puras, sem diluição, na quantidade necessária, desde que obedeça ao consumo final, conforme o tipo de superfície. O intervalo mínimo entre demãos é de 2 horas.

A execução de proteção mecânica sobre a película de **VEDAX BRANCO** pode limitar seu poder de acomodação às movimentações.

Em áreas até 50m² deverá colocar **VEDAX TELA** estruturante somente nos pontos críticos (cantos e ralos).

Em áreas acima de 50m² deverá colocar **VEDAX TELA** estruturante em toda a área (entre a primeira e segunda demão).

A repintura para manutenção e ampliação da espessura da película é ilimitada.

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✗ Não aplique em áreas úmidas e/ou sob pressão negativa, pois isso pode resultar em bolhas na membrana de impermeabilização. O produto não consegue resistir a forças negativas.
- ✗ Não aplicar em telhas de policarbonato, pvc ou plásticos.
- ✗ Não aplique em locais com grande fluxo de pedestres. Apenas trânsito para possíveis manutenções, como limpeza de caixa d'água, instalação de antenas etc.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto da Película	Cor Branca, Semi Brilhante
Massa específica	1,22g/cm ³
Intervalo mínimo entre demão	2 Horas
Tempo de secagem ao toque	2 Horas
Cura Total	72 Horas(3 dias)
Número de demãos	3 a 4

CONSUMOS:

VEDAX BRANCO	Consumo aproximado*
Lajes maciças	1,2kg/m ²
Paredes contra batida de chuva	0,6kg/m ²
Laje mistas	2,0kg/m ²
Telhas de fibrocimento ou galvanizado	1,2kg/m ²

RENDIMENTOS

VEDAX BRANCO	Rendimento aproximado*
Balde de 18Kg	15m ² de laje com 3 a 4 demãos
Balde de 4,5Kg	3,75m ² de laje com 3 a 4 demãos

NOTA 1: *Os respectivos consumos e rendimentos são indicados como ideais; porém, o consumo e rendimentos, podem aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX BRANCO é fornecido em embalagens de 4,5 kg e 18 kg.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidas da exposição direta ao sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO:

Água, resina, carga mineral e aditivos.

PRECAUÇÕES: as medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS (ficha de dados de segurança) do produto.

IMPORTANTE: as informações contidas neste boletim técnico de produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consulte nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico de produto sem prévio aviso.

GARANTIA: A garantia é assegurada desde que sejam rigorosamente seguidas todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto.

É indispensável a apresentação da nota fiscal, bem como a identificação do número do lote e do produto.

A garantia limita-se exclusivamente à reposição do produto, não contemplando quaisquer outros custos ou danos decorrentes da aplicação.