

## VEDAX BRANCO

*Impermeabilizante elastomérico para proteção de lajes e coberturas*

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX BRANCO** é um impermeabilizante à base de resina acrílica pura, pronto para uso, quando curado forma uma membrana impermeável, elástica e flexível com elevada durabilidade. Tem alta resistência às intempéries.

### USOS:

**Indicado para impermeabilização de lajes e coberturas sem trânsito como:**

- ✓ Lajes de concreto armado;
- ✓ Marquises;
- ✓ Telhas metálicas e de fibrocimento;
- ✓ Abóbodas, sheds e cúpulas;
- ✓ Pisos de área frias;
- ✓ Calhas de concreto;
- ✓ Proteção superficial de estruturas de concreto armado.

### VANTAGENS:

- ✓ Fácil de aplicar com rolo ou pincel;
- ✓ Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato;
- ✓ Baixa retenção de fuligem;
- ✓ Redutor sonoro;
- ✓ Resistente aos raios UV e às intempéries;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos;

### INSTRUÇÕES DE USO:

Em caso de telhas, a superfície deve estar limpa, seca, isenta de produtos de corrosão e sem contaminações que possam prejudicar a aderência do produto. Superfícies de concretos e revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos.

Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas.

A limpeza dos substratos poderá ser feita com hidrojateamento de alta pressão para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem.

Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto.

Pó e partículas soltas devem ser removidas com o auxílio de aspirador de pó e a remoção de óleos ou graxas podem ser feitas com desengraxante.

### APLICAÇÃO:

**VEDAX BRANCO** pode ser aplicado com om rolo, trincha ou com equipamento de pulverização do tipo airless em quantas demãos forem necessárias, desde

que obedeça ao consumo por demão e atinja a espessura especificada em projeto.

O intervalo mínimo entre demãos é de 2 horas.

A execução de proteção mecânica sobre a película de **VEDAX BRANCO** pode limitar seu poder de acomodação às movimentações.

A repintura para manutenção e ampliar a espessura da película é ilimitada.

### PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto da Película	Cor Branca, Semi Brilhante
Massa específica	1,220 g/cm <sup>3</sup>
Intervalo mínimo entre demão	2 Horas
Tempo de secagem ao toque	2 Horas
Cura Total	24 Horas
Número de demãos	3 a 6
Consumo Teórico aproximado	1,56 Kg/m <sup>2</sup>

### FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

**VEDAX BRANCO** é fornecido em embalagens de 4,5 kg, 18 kg.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

### PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

### IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.