

## VEDAX CHAPISCO PVA

Adesivo para chapiscos e argamassas

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX CHAPISCO PVA** é um adesivo de alto desempenho para chapisco e argamassas à base de acetato de polivinila denominado PVA. utilizado como promotor de aderência para chapisco, gesso, argamassas e concretos.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Substrato de alvenaria, concreto, gesso e isopor®(EPS);
- ✓ Chapisco convencional, rolado ou projetado em área internas e externas;
- ✓ Adesivo para argamassas de acabamento, reparo, reboco e regularização;
- ✓ Melhora a aderência do gesso, pois tem ação plastificante e retardador para fixação de sancas e molduras.

### VANTAGENS:

- ✓ Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos;
- ✓ Reduz a fissuração por retração e a permeabilidade das argamassas;
- ✓ Pode ser aplicado no rolo, reduzindo perdas e desperdícios de materiais;
- ✓ Melhora significativa a plasticidade
- ✓ Resistente à alcalinidade

### INSTRUÇÕES DE USO:

**Preparo da superfície:** a superfície deve estar limpa, isenta de pó, pinturas, silicones, óleos, graxas e outros materiais que possam comprometer a aderência.

A superfície que receberá a argamassa ou chapisco deverá ser umedecida com água, mas não saturada.

**VEDAX CHAPISCO PVA** deve ser muito bem homogeneizado e em sequência diluído em volume na proporção de 1:2 (**VEDAX CHAPISCO PVA** /água).

### APLICAÇÃO:

**Como argamassa convencional:** deve ser diluído na proporção de 1:2 (**VEDAX CHAPISCO PVA**: água) em volume e adicionar em um traço de cimento e areia média (1:3). Para cada kg de cimento do traço, adicione uma quantidade de 1 litro da diluição.

**Como chapisco rolado:** deve ser diluído na proporção de 1:2 (**VEDAX CHAPISCO PVA**: água) em volume e adicionar em um traço de cimento e areia média (1:3). Para cada kg de cimento do traço, adicione uma quantidade de 900ml da diluição.

**Como argamassa de emboço:** deve ser diluído na proporção de 1:2 (**VEDAX CHAPISCO PVA**: água) em volume e adicionar em um traço de cimento e areia média (1:3). Para cada kg de cimento do traço, adicione uma quantidade de 500 ml da diluição.

Como boiaca (nata de cimento): deve ser diluído na proporção de 1:1 (**VEDAX CHAPISCO PVA**: água) em volume. Para cada kg de cimento adicionar uma quantidade de 1000ml de **VEDAX CHAPISCO PVA** da diluição.

**Para aplicação de gesso:** deve ser diluído na proporção de 1:2 (**VEDAX CHAPISCO PVA**: água) em volume. Para cada kg de gesso adicionar uma quantidade de 500ml da diluição.

As misturas procedem de preferência com equipamento mecânico.

**Observação:** os traços indicados são normalmente usados em obras e estão descritos de forma orientativa.

#### CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

APLICAÇÃO	CONSUMO(L/m <sup>2</sup> )	ESPESSURA DA CAMADA
Chapisco comum	0,39 – 0,41	3mm
Chapisco rolado	0,40 – 0,48	3mm
Argamassa/revestimento	1,58 – 1,62	20mm

#### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VEDAX CHAPISCO PVA
Ação principal	Incorporador de aderência, resistência e plasticidade para concreto e argamassa
Aspecto	Líquido
Cor	Branca
Ph	4,0 – 6,0
Densidade à 25°C	1,000 – 1,030g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade ku (25°C)	60 ku

#### EMBALAGENS E RENDIMENTOS APROXIMADOS:

EMBALAGENS	RENDIMENTO
Frasco de 1 l	Rende até 3,3m <sup>2</sup>
Galão de 3,6 l	Rende até 12m <sup>2</sup>
Balde de 18 l	Rende até 60m <sup>2</sup>
Tambor de 200l	Rende até 660m <sup>2</sup>

#### FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

**VEDAX CHAPISCO PVA** é fornecido em embalagens de 1,0l, 3,6l, 18l e 200l.

mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

#### COMPOSIÇÃO:

Água, espessante e resina.

**PRECAUÇÕES:** As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (ficha de dados de segurança)** do produto.

**IMPORTANTE:** As informações contidas neste boletim técnico de produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais informações, consulte nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico de produto sem prévio aviso.

**GARANTIA:** A garantia é assegurada desde que sejam rigorosamente seguidas todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto.

É indispensável a apresentação da nota fiscal, bem como a identificação do número do lote e do produto. A garantia limita-se exclusivamente à reposição do produto, não contemplando quaisquer outros custos ou danos decorrentes da aplicação.