

VEDAX MAX MANTA LÍQUIDA

Impermeabilizante acrílico para proteção de lajes, coberturas e telhados

DESCRIÇÃO:

VEDAX MAX é um impermeabilizante à base de resina acrílica, aplicado a frio sem emendas e que apresenta elevada elasticidade e durabilidade. Forma uma membrana elástica, impermeável e de alta resistência à intempéries.

USOS:

- ✓ Impermeabilizante para coberturas, lajes, telhas de cerâmica, fibrocimento e metálica;
- ✓ Suporta trânsito de pedestres (trânsito de manutenção).

VANTAGENS:

- ✓ Fácil de aplicar com rolo ou pincel;
- ✓ Proteção impermeável com ótima elasticidade, flexibilidade e aderência;
- ✓ Dispensa proteção contra os raios solares;
- ✓ Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato;
- ✓ Baixa retenção de fuligem;
- ✓ Resistente às intempéries e aos raios ultravioletas;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos;
- ✓ Aceita assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos diretamente sobre o produto.

INFORMAÇÕES DE USOS:

Superfícies de concretos e de revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos.

Os cantos devem estar arredondados e as trincas e bicheiras tratadas, recomenda-se o caimento do substrato em no mínimo 2% em direção aos coletores de água.

O substrato deve ser limpo, recomenda-se o hidro jateamento com água em alta pressão para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem.

Os substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o **VEDAX MAX**.

A poeira deve ser removida com aspirador de pó e remoção de óleo ou graxa podem ser com desengraxantes.

APLICAÇÃO:

Aplicar a primeira demão de **VEDAX MAX** como imprimação diluindo em água limpa na proporção de 1:1. Aguardar aproximadamente de 2 a 3 horas para sequenciar a aplicação das próximas camadas.

A partir da segunda demão o produto deverá ser aplicado da forma como se encontra na embalagem, sem diluições.

VEDAX MAX pode ser aplicado com rolo, trincha, vassoura de cerdas macias ou com equipamento de pulverização do tipo airless em quantas demãos forem necessárias, desde que obedeça ao consumo por demão e atinja a espessura especificada em projeto.

O intervalo mínimo entre demãos é de 2 a 3 horas.

Em pontos críticos, como juntas, ralos e outras regiões críticas, executar um reforço com tela de poliéster ou nylon instalada entre a primeira e a segunda demão.

Após 7 dias de cura a película de **VEDAX MAX** poderá receber como acabamento cerâmicas e porcelanatos. Em situações em que a área será revestida a aplicação de **VEDAX MAX** deverá ser feita em no mínimo 3 demãos, sendo a primeira diluída a 10% e as demais puras, na última camada ainda úmida recomendamos a aspersão de areia de quartzo devidamente selecionada e seca para auxiliar na aderência da argamassa colante.

A aplicação deve ser realizada com argamassa colante flexível (Tipo ACIII) de forma cautelosa para não danificar a membrana impermeabilizante, comprometendo sua eficiência. Áreas com trânsito intenso de pedestres obrigatoriamente deverão ser revestidas.

PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto da película	Branco
Massa Específica	1,460 Kg/dm ³
Período mínimo entre as demãos	2 a 3 horas
Tempo de secagem ao toque	2 horas
Cura Total	24 horas
Absorção de água – máximo 15% (Norma NBR 13321/2008)	Atende
Alongamento na ruptura – mínimo 100% (Norma NBR 13321/2008)	Atende
Consumo Teórico aproximado	1,20 kg/m ²

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX MAX é fornecido em embalagens de 5kg e 12 kg.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.