

VEDAX PLAST

Aditivo plastificante líquido e concentrado para argamassas, alvenaria e rebocos.

DESCRIÇÃO:

VEDAX PLAST é um aditivo líquido plastificante que quando adicionado em argamassas de cimento e areia proporciona excelentes características de trabalhabilidade e plasticidade. Melhora a aderência e reduz a formação de trincas por retração.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Em argamassas de assentamento de blocos;
- ✓ Alvenaria;
- ✓ Reboco interno e externo.

VANTAGENS:

- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Melhora a trabalhabilidade e consistência da argamassa;
- ✓ Mais liga e plasticidade;
- ✓ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;
- ✓ Reduz as fissuras por retração;
- ✓ Aumento na resistência mecânica;
- ✓ Reduz a quantidade de água da argamassa.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação da superfície:

A aplicação do reboco deve ser feita sobre chapisco curado no (mínimo 24h). Recomendamos o uso de **VEDAX CHAPISCO** para garantir a ponte de aderência necessária.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Homogeneíze o **VEDAX PLAST** de forma mecânica ou manual antes de sua aplicação.

A dosagem do **VEDAX PLAST** é de 100 ml para 50kg de cimento.

O aditivo deve ser adicionado a primeira água de amassamento, nunca diretamente na mistura seca da argamassa.

USO EM BETONEIRAS TRAÇOS EM VOLUMES CIMENTO E AREIA MÉDIA PARA ARGAMASSAS:

Argamassa de assentamento: (1:8) cimento e areia média.

Argamassa de reboco: (1:6) cimento e areia média.

1° Adicionar cimento e areia média misturando até obter uma boa homogeneização.

2° Adicionar aos poucos o restante da água observando o ponto ideal da argamassa, tomando cuidado para não adicionar muita água.

O tempo de mistura da argamassa na betoneira varia de 3 a 5 minutos, período necessário para garantir a adequada incorporação de ar e ativação do efeito plastificante na argamassa.

USO EM MASSEIRAS:

- 1° Fazer a homogeneização de cimento e área média nos traços recomendados (Instruções de uso aplicação)
- 2° Adicionar o restante da água aos poucos até que a argamassa atinja o ponto ideal, lembrando que este produto reduz a quantidade de água.

VEDAX PLAST pode ser usado em conjunto com o produto **VEDAX 1**, obtendo uma argamassa plástica e impermeável, para este fim proceder da seguinte maneira.

- 1° Separe a quantidade de água prevista para o preparo da argamassa em duas partes.
- 2° Na primeira parte da água misture o **VEDAX PLAST** conforme proporção 100ml para 50kg de cimento e adicione esta mistura a areia média e o cimento, misture bem.
- 3° Na segunda parte da água prevista para o preparo da argamassa misture 02 litros **VEDAX 1** para 50kg de cimento.
- 4° Caso necessite coloque mais água até chegar ao ponto ideal da argamassa.

NOTAS:

- A. **VEDAX PLAST** pode apresentar variações de cor, portanto, esta alteração não afeta o desempenho do produto.
- B. O desempenho deste produto depende da qualidade e da granulometria da areia a ser usada.

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Não misturar o **VEDAX PLAST** com outros aditivos plastificantes e cal.
- ✓ Não exceder a quantidade de **VEDAX PLAST** em relação ao cimento.
- ✓ Não utilizar **VEDAX PLAST** em areias finas.
- ✓ Não fazer a mistura de **VEDAX PLAST** diretamente no cimento e areia.
- ✓ Não utilizar em concretos estruturais.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto visual	Marrom
Massa específica	1,00 a 1,02g/cm ³
pH	9,0 a 11,0
Compatível com os cimentos	CPI, CPII, CPIII, CPIV e CPV
Teor de adição sobre a massa de cimento	0,2%

**EMBALAGENS E RENDIMENTOS APROXIMADOS:
100ML/SACOS DE CIMENTO**

EMBALAGENS	RENDIMENTO
Frasco de 1 L	Rende 10 sacos de cimento (50kg)
Galão de 5 L	Rende 50 sacos de cimento (50kg)

Balde de 18 L	Rende 180 sacos de cimento (50kg)
Tambor de 200 L	Rende 2.000 sacos de cimento (50kg)

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX PLAST é fornecido em embalagens de 1L, 5L, 18L e 200L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO

Água, espessantes e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.

GARANTIA:

A garantia é assegurada desde que sejam rigorosamente seguidas todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto.

É indispensável a apresentação da nota fiscal, bem como a identificação do número do lote e do produto.

A garantia limita-se exclusivamente à reposição do produto, não contemplando quaisquer outros custos ou danos decorrentes da aplicação.