

VEDAX PRIMER ECO

Primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas asfálticas à base d'água.

DESCRIÇÃO:

VEDAX PRIMER ECO é um primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas asfálticas à base d'água. Desenvolvido a partir de asfalto modificado e aditivos. Isento de solventes e com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Indicado para superfícies de concretos;
- ✓ Argamassas;
- ✓ Alvenarias;
- ✓ Fibra de vidro.

VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Boa aderência na superfície;
- ✓ Não agressivo ao meio ambiente;
- ✓ Pode ser aplicado em ambientes fechados.

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

A superfície precisa ser limpa e seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa interferir na aderência do **VEDAX PRIMER ECO**. Se for preciso, realize a regularização com um mínimo de 1% de caimento em direção aos locais de escoamento de água. A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato. Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização

PREPARO DO PRODUTO:

O **VEDAX PRIMER ECO** já vem pronto para uso. Antes da utilização, é necessário agitar a embalagem do produto ou misturá-la com uma furadeira e uma hélice adequada.

APLICAÇÃO:

O **VEDAX PRIMER ECO** é aplicado puro, com brocha trincha, pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 8 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido marrom escuro
Densidade	0,980 – 1,060g/cm ³
Ph	8,00 – 10,00
Viscosidade KU	50 – 80 ku
Teor de não voláteis a 160° /10 Minutos	25,00 – 35,00%

**Observação: inflamabilidade, não houve ignição ou fogo até 320°C.*

NORMAS:

- NBR-9685 – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
- NBR 9575 – IMPERMEABILIZAÇÃO – SISTEMAS E PROJETOS
- NBR 9574 – EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado;
- ✓ Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pintura, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- ✓ Áreas expostas a intempéries.

CONSUMO:

PRODUTO	CONSUMO
VEDAX PRIMER ECO	0,300kg/m ²

RENDIMENTO APROXIMADO:

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Frasco de 1L	3m ²
Balde de 3,6 L	12m ²
Balde de 18L	60m ²

FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO:

VEDAX PRIMER ECO é fornecido em embalagens de 1L, 3,6 e 18L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO:

Água, emulsão asfáltica e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.