

## VEDAX REPARO

### Revestimento impermeabilizante cimentício branco

#### DESCRIÇÃO:

**VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS** é uma argamassa impermeabilizante monocomponente, semiflexível, branca, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros.

Indicada para vedação, eliminação de mofo e bolor, e tratamento da umidade nas paredes e rodapés.

#### USO:

- Utilizado para impermeabilização, eliminação da umidade em paredes internas e externas;
- Correção de umidade em rodapés;
- Aplicável também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado);

#### VANTAGENS:

- Resistente à umidade ascendente;
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico;
- Fácil aplicação;
- Semiflexível;
- Alta aderência;
- Pode ser usada como acabamento final;
- Aceita pintura à base de água;
- Protege contra o mofo e bolor.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS		
Aspecto	Pó Branco	
Aspecto da mistura (Água+Produto)	Pasta (massa) viscosa branca	
ENSAIOS	UNIDADE	RESULTADOS
Densidade da mistura	g/cm <sup>3</sup>	~1,900
Espessura de aplicação	mm	1,5 a 4,0
Tempo para lixar e dar acabamento	horas	2
Tempo de vida da mistura (água+produto)	minutos	30 a 40
Tempo de cura total	horas	24

**Obs. A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.**

### COMPOSIÇÃO:

Cimentos e aditivos.

### INSTRUÇÕES DE USO:

**Preparação da superfície:** Remova todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolo, tinta, textura, carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS**.

**Preparação do produto:** Para a embalagem de 12 kg adicione em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (6 medidas do dosador de 500 ml).

Adicione aos poucos o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS** e misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos até atingir uma pasta homogênea e sem grumos.

Após a mistura o tempo de utilização é de 30 a 40 minutos na temperatura média de 25°C.

**Ferramentas:** Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

**Aplicação do produto:** Umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trincha ou broxa.

Aplique uma camada de **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS** com uma desempenadeira metálica lisa em uma espessura entre 1,5 a 4,0 mm.

Caso necessário aplique uma segunda camada, com intervalo de no mínimo 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4 mm.

Se desejar, realize o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realize um leve lixamento com uma lixa fina.

Aguardar 24 horas para realizar a pintura.

### RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Piscinas e reservatórios e áreas frias;
- ✓ Estruturas sujeitas a movimentação e fissuração sem a devida correção;
- ✓ Áreas sujeitas a lençol freático atuante.

### ADVERTÊNCIA:

Na aplicação sob sol intenso, prever cobertura para execução do serviço e promover hidratação por no mínimo 3 dias.

### MANUTENÇÃO:

Esse produto, segundo a *ABNT NBR 15575*, é considerado manutenível.

Não aplicar demão muito espessa (acima de 5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da aplicação no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem.

**CONSUMO APROXIMADO:**

- ✓ Mínimo 2,4 kg/m<sup>2</sup> por demão
- ✓ Máximo 4,0 kg/m<sup>2</sup> 2 demãos

**Obs. O consumo pode variar dependendo do tipo do substrato.**

**RENDIMENTO APROXIMADO:**

- ✓ Caixa de 12 kg rende até 5m<sup>2</sup>.

**Obs. O rendimento se baseia em espessuras de 1,5 mm.**

**VALIDADE E ESTOCAGEM:**

A validade é de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta, em local coberto e seco, ventilado e longe de fonte de calor. A temperatura máxima para armazenamento é de 25°C.

**PRECAUÇÕES:**

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.