

VEDAX REPARO PAREDES DE RODAPÉS

Revestimento impermeabilizante cimentício branco

DESCRIÇÃO:

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS é uma argamassa impermeabilizante monocomponente, semiflexível, branca, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros.

USOS:

- ✓ Correção de umidade em rodapés (umidades ascendentes) internas e externas.

VANTAGENS:

- ✓ Resistente à umidade ascendente;
- ✓ Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Semiflexível;
- ✓ Alta aderência;
- ✓ Pode ser usada como acabamento final;
- ✓ Aceita pintura à base de água;
- ✓ Protege contra o mofo e bolor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	
ASPECTO	PÓ BRANCO
Aspecto da mistura (Água+Produto)	Pasta (Massa) viscosa branca

ENSAIOS	UNIDADE	RESULTADOS
Densidade da mistura	g/cm ³	~1,900
Espessura de aplicação	mm	1,5 a 4,0
Tempo para lixar e dar acabamento	horas	2
Tempo de vida da mistura (água+produto)	minutos	~30 a 40
Tempo de cura total	horas	24

Obs. A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação da superfície: Remova todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolor, tinta, textura, carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS**.

Preparação do produto: Para a embalagem de 12 kg adicione em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (6 medidas do dosador de 500 ml).

Adicione aos poucos o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS** e misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos até atingir uma pasta homogênea e sem grumos.

Após a mistura o tempo de utilização é de 30 a 40 minutos na temperatura média de 25°C.

Ferramentas: Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

Aplicação do produto: Umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trincha ou broxa.

Aplique uma camada de **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS** com uma desempenadeira metálica lisa em uma espessura entre 1,5 a 4,0 mm.

Caso necessário aplique uma segunda camada, com intervalo de no mínimo 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4 mm.

Se desejar, realize o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realize um leve lixamento com uma lixa fina.

Aguardar 24 horas para realizar a pintura.

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Piscinas e reservatórios e áreas frias;
- ✓ Estruturas sujeitas a movimentação e fissuração sem a devida correção;
- ✓ Áreas sujeitas a lençol freático atuante.

ADVERTÊNCIA:

Na aplicação sob sol intenso, prever cobertura para execução do serviço e promover hidratação por no mínimo 3 dias.

MANUTENÇÃO:

Esse produto, segundo a **ABNT NBR 15575**, é considerado manutenível.

Não aplicar demão muito espessa (acima de 5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da aplicação no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem.

CONSUMO APROXIMADO:

- ✓ Mínimo 2,4 kg/m² por demão
- ✓ Máximo 4,0 kg/m² 2 demãos

Obs. O consumo pode variar dependendo do tipo do substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO:

- ✓ Caixa de 12 kg rende até 5m².

Obs. O rendimento se baseia em espessuras de 1,5 mm.

COMPOSIÇÃO:

Carga mineral, polímero e aditivos.

VALIDADE E ESTOCAGEM:

A validade é de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta, em local coberto e seco, ventilado e longe de fonte de calor. A temperatura máxima para armazenamento é de 25°C.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse boletim técnico de produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse boletim técnico de produto sem prévio aviso.