

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS*Revestimento impermeabilizante cimentício branco***DESCRIÇÃO:**

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS é uma argamassa de revestimento semi-flexível impermeabilizante monocomponente de cor branca, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros. Foi desenvolvido para combater bolores e umidades em paredes e rodapés.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Correção de umidade em rodapés (umidades ascendentes) internas e externas.

VANTAGENS:

- ✓ Resistente à umidade ascendente;
- ✓ Aplicação direta sobre reboco íntegro;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Alta aderência;
- ✓ Pode ser usada como acabamento final;
- ✓ Aceita pintura à base de água;
- ✓ Protege contra o mofo e bolor. (Exceto em paredes encostadas em terra).

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Remova todos os fragmentos soltos ou desagregados, como mofo, bolor, tinta, textura e carbonatação, até obter uma superfície firme e apropriada para receber o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Em um recipiente adicione 3 litros de água limpa, que corresponde a 6 medidas do medidor de 500ml. Aos poucos adicione o **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS**, e misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos, ou manualmente por no mínimo 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e livre de grumos.

Depois da preparação, o tempo de utilização varia de 30 a 40 minutos, com uma temperatura média de 25°C.

APLICAÇÃO DO PRODUTO: Utilize uma trincha ou broxa para umedecer bem a superfície a ser tratada. Com uma desempenadeira metálica lisa aplique uma camada de **VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS**, com uma espessura variando de 1,5 a 4,0mm. Caso necessário aplique uma segunda camada, com intervalo de no mínimo 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4mm.

Se desejar, realize o acabamento utilizando uma esponja úmida ou, após 2 horas faça um leve lixamento com uma lixa grão fino.

Aguardar 24 horas para realizar a pintura.

Obs: No caso de aplicação sob sol forte, garantir uma cobertura para a realização do serviço e promover a hidratação por um período mínimo de três dias.

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Piscinas e reservatórios e áreas frias;
- ✓ Estruturas sujeitas a movimentação e fissuração sem a devida correção;
- ✓ Áreas sujeitas a lençol freático atuante;
- ✓ Não aplicar uma demão muito grossa (superior a 5 mm), pois isso pode levar à secagem parcial. Isso significa que apenas a camada externa do produto se seca, mantendo o interior da aplicação em estado fresco, o que pode resultar na diminuição do desempenho do produto e no aumento do tempo de secagem;
- ✓ Não aplicar em áreas úmidas e/ou sob pressão negativa como muro de arrimo, aterro e parede com terra encostada;
- ✓ Em superfícies que contém ou desenvolverem eflorescência irá comprometer o desempenho do produto, causando de forma precoce, descascamentos, deslocamentos ou bolhas no produto e consequentemente nas pinturas/acabamentos sobre o **VEDAX REPARO**.
- ✓ Não aplicar sobre drywall.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO	PÓ BRANCO
Aspecto da mistura (Água+Produto)	Pasta (Massa) viscosa branca

ENSAIOS	UNIDADE	RESULTADOS
Densidade da mistura	g/cm ³	~1,900
Espessura de aplicação	mm	1,5 a 4,0
Tempo para lixar e dar acabamento	horas	2
Tempo de vida da mistura (Água+produto)	minutos	~30 a 40
Tempo de cura total	horas	24

Obs. A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

NORMAS:

ABNT NBR 11.905: 2015 – Sistema impermeabilizante composto por cimento impermeabilizante e polímeros;

ABNT NBR 15575: 2013 – Edificações habitacionais – Item 14 - Durabilidade e manutenibilidade.

NBR 9575 – IMPERMEABILIZAÇÃO – SISTEMAS E PROJETOS

NBR 9574 – EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

CONSUMO:

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS	
Consumo	Aplicação
Consumo Mínimo	2,4kg/m ² por demão*
Consumo Máximo	4,0kg/m ² 2 demãos*

Nota: *O consumo pode variar dependendo da porosidade e condições do substrato.

RENDIMENTO:

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPÉS	
Embalagem	Rendimento
Caixa 12 Kg	Rende até 5m ² *

Nota:* O rendimento se baseia em espessuras de 1,5mm.

VALIDADE E ESTOCAGEM:

A validade é de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta, em local coberto e seco, ventilado e longe de fonte de calor. A temperatura máxima para armazenamento é de 25°C.

COMPOSIÇÃO:

Cimento, agregado, carga mineral, espessantes, polímeros e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.