

VEDAX PRIMER FORCE

Promotor de aderência de alto desempenho base d'água.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

VEDAX PRIMER FORCE é um Promotor de Aderência monocomponente que após aplicado resulta em uma camada de alta resistência a adesão a diversos substratos. Seu acabamento é áspero, promovendo maior aderência química e mecânica.

Atende a NBR 13.245 e também a NBR 9575

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Superfícies metálicas com a devida preparação (Eliminar oxidações).
- ✓ Substratos porosos como concretos, massa de regularização, etc.,
- ✓ Madeiras, pisos lisos como porcelanato, cerâmica, vidro.
- ✓ Utilização como fundo preparador de paredes em reboco novo ou repinturas.
- ✓ Primer para de lajes, terraços, coberturas, marquises, beirais em geral.
- ✓ Utilização como chapisco rolado, (misturar agregado, areia média) em diversos substratos tais como: Chapisco rolado antes do gesso, alvenaria, concretos, EPS, etc.,

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Mono componente, basta homogeneizar e aplicar.
- ✓ Aceita assentamento de pisos.
- ✓ Forma uma ponte de aderência de alto desempenho em diversos substratos, lisos ou porosos.
- ✓ Aplicação simples com rolo pincel, trinchas, pincéis.
- ✓ Preenche a porosidade e aumenta a coesão e resistência da superfície.
- ✓ Áreas internas e externas, flexível, absorve fissuras de retração em paredes externas sujeitas as infiltrações por batidas de chuvas.
- ✓ Aceita estagnação de água.
- ✓ Pode utilizar como primer para texturas em geral.
- ✓ Substitui o selador comum (**VEDAX PRIMER FORCE** tem acabamento poroso).
- ✓ Produto ecológico, livre de solventes e baixo conteúdo VOC.

TIPO DE PRODUTO MONOCOMPONENTE	
Peso Específico:	1,50 (± 0,5) kg/L
Secagem ao Toque:	(3 Horas)
Secagem Completa:	(24 Horas)
Camadas prescritas de 01 a 02 demãos	
Consumo por camada (superfície lisa):	150 – 300g/m ²
Consumo por camada (superfície porosa):	300 – 500g/m ²
Teste de Aderência:	2,5 Mpa
Cor:	Cinza

APLICAÇÃO – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar regularizada, totalmente limpa e seca, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, nata de cimento, óleos, graxas ou produtos que possam impedir a aderência normal do produto.

Trincas e juntas devem ser tratadas previamente com **VEDAX SELA TRINCA** conforme ficha técnica.

Não aplicar em superfícies úmidas e/ou sujeitas a pressão negativa. (Umidade ascendente/umidade por aterro).

Substratos porosos: Aplicar de 300g a 500g/m² de **VEDAX PRIMER FORCE** diluído com 10% de água limpa (para um balde de 20kg adicionar 2 litros de água).

Substratos lisos: Aplicar de 150g a 300g/m² de **VEDAX PRIMER FORCE** sem diluição.

Sobre superfícies metálicas: Execute uma limpeza completa eliminando mecanicamente partículas soltas, graxas, óleos e eventuais pontos de ferrugem.

Aplicar de 150g a 300g/m² de sem diluição.

Ferrugens devem ser tratadas com o produto adequado.

Temperatura de aplicação superficial: Entre e 5°C e 35°C.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Basta homogeneizar de forma mecânica o **VEDAX PRIMER FORCE** antes de sua aplicação.

O produto pode ser aplicado com rolo de lã, trincha, brocha ou vassoura de pelo macio. Aplicar em uma ou duas camadas e sempre seguir orientações em “Preparação do substrato”.

Após aplicado deve-se aguardar a cura total de 24 horas.

VEDAX PRIMER FORCE aceita o assentamento pisos cerâmico, porcelanatos, etc., diretamente sobre o produto, tomando os devidos cuidados para não danificar a membrana impermeabilizante durante o assentamento. Aguardar no mínimo 72 horas após a secagem da última camada para iniciar o assentamento. Realizar juntas para evitar o empenamento devido a movimentação do piso. Recomenda-se a utilização de argamassa colante do tipo AC-III.

Limpe todas as ferramentas com água imediatamente após a aplicação, o material seco só poderá ser removido mecanicamente. Antes de reutilizar as ferramentas para aplicação do produto, assegure-se de que as mesmas estejam secas.

DISPONIBILIDADE DE CORES:

COR: Cinza.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX PRIMER FORCE é fornecido em embalagens de 1,0kg, 5,0kg e 20kg

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPOQ do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.