

## VEDAX TELA

Tela de poliéster resinada, 2x2mm para reforço de impermeabilizações e revestimentos.  
Norma Técnica – ABNT NBR 13724.

---

### DESCRIÇÃO:

Tela 100% poliéster com malha tricotada não desfiável, estrutura 2x2mm, resina PVA, é utilizada no reforço de impermeabilizações e revestimentos para aumento da resistência a fissuração do impermeabilizante, resinas, argamassa ou outros tipos de coberturas.

### USOS:

Produto indicado para uso profissional, auxiliar dos impermeabilizantes moldados nas seguintes situações:

- ✓ Reforço e estruturante de impermeabilizações de membranas acrílicas, ou argamassas poliméricas.
- ✓ Auxiliar em impermeabilizações de reservatórios.
- ✓ Auxiliar em impermeabilizações de lajes de grandes dimensões.
- ✓ Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural.
- ✓ Produto não indicado para contenção de rupturas estruturais ou encontro de materiais ou lajes distintas.

### VANTAGENS:

- ✓ Fácil Utilização.
- ✓ Compatível com diversos impermeabilizantes de utilização em loco.
- ✓ Boa resistência dimensional.
- ✓ Ótimo na distribuição de tensão de forma homogênea.
- ✓ Durável.

### DADOS DO PRODUTO:

- ✓ Largura: (0,20 X 50 mt) (1,00X50).
- ✓ Cor: Branca

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Análise de Ensaio – 18/08/2023

- ✓ AET514221-23
- ✓ Estrutura – Armação tipo tela não desfiável 2x2mm
- ✓ Gramatura – 33-35 g/m<sup>2</sup> (+-3%)
- ✓ Espessura – 0,30mm +- 0,03mm
- ✓ Força Máxima de Ruptura– 29,65 kgf
- ✓ Tensão média de Ruptura –28,1 kgf/5cm
- ✓ Alongamento transversal de Ruptura – 37,48%
- ✓ Alongamento longitudinal de Ruptura – 70,55%
- ✓ Transversal – 76%

**RESTRICÇÕES DE USO:**

Esse é um produto utilizado em impermeabilizações superficiais. Sendo assim, não se destina a aplicação para contenção de estruturas, tratamento ou correções de fendas em deformações estruturais.

**EMBALAGENS E ARMAZENAGEM:**

Rolo e 50m por 20cm – Rende até 10m<sup>2</sup>

Rolo e 100m por 20cm – Rende até 45m<sup>2</sup>

Estocagem: 2 anos a partir da data de produção, protegidos de todas intempéries como água ou sol.

*\*OBS: O rendimento está sendo considerado com 10% de sobreposição da tela.*

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.