

VEDAX IMPER ACQUA

Emulsão Asfáltica de Alto Desempenho

DESCRIÇÃO:

VEDAX IMPER ACQUA é uma emulsão asfáltica de alto desempenho, para aplicação a frio, sem emendas em forma de pintura.

Possui excelente elasticidade e aderência.

Após sua secagem, cria uma camada impermeável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Impermeabilização de superfícies cimentícias, como concreto, fibrocimento, argamassas, rebocos e emboços, entre outros.
- ✓ Impermeabilização de fundações, baldrame e alicerces.
- ✓ Proteção contra a umidade em muros de arrimo.
- ✓ Impermeabilização de pisos em contato direto com o solo e materiais cimentícios enterrados.

VANTAGENS:

- ✓ Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;
- ✓ Boa aderência a substratos cimentícios;
- ✓ Isento de solventes e odores agressivos;
- ✓ Fácil de aplicar;
- ✓ Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos;
- ✓ Não é tóxico;
- ✓ Não é inflamável.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do substrato: A superfície deve estar lavada e limpa, com os caimentos necessários ao escoamento de água para os ralos e calhas.

Se for preciso, realize a regularização com um mínimo de 1% de caimento em direção aos locais de escoamento de água.

A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume **VEDAX CHAPISCO PVA** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Preparação do produto:

Antes da utilização, é necessário agitar a embalagem do produto ou misturá-la com uma furadeira e uma hélice adequada.

Após a homogeneização diluir o produto em 10% de água limpa para aplicação.

Aplicação:

É possível aplicar **VEDAX IMPER ACQUA** a frio, utilizando brochas, rolos ou vassouras.

Função impermeabilizante: Usar a primeira camada diluída em 10% de água, seguida de mais duas demãos puras, respeitando um intervalo de 08 horas entre elas.

Observação: Para realizar o teste de estanqueidade, é necessário esperar pelo menos 5 dias de cura total.

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Não aplicar em reservatórios de água potável.
- ✓ Não aplicar em dias chuvosos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido marrom escuro
Densidade	0,990 – 1,010g/cm ³
Ph	7,00 – 10,00
Viscosidade KU	50 – 85 ku
Teor de não voláteis a 160° /10 Minutos	28 – 32 %

***Observação:** inflamabilidade, não houve ignição ou fogo até 320°C.

NORMAS:

- NBR-9685 – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
- NBR 9575 – IMPERMEABILIZAÇÃO – SISTEMAS E PROJETOS
- NBR 9574 – EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

CONSUMO:

VEDAX IMPER ACQUA	
Concreto e alvenaria revestida com argamassa	450mL/m ²
Estrutura metálica	145mL/m ²
Madeira	400mL/m ²
Estabilização de taludes e valetas	1L/m ²
Utilização como primer	150ml/m ² a 450ml/m ² para 1 demão*
Utilização como impermeabilizante	450ml/m ² aplicado em 3 demãos*

NOTA: *O consumo pode variar dependendo da porosidade e condições do substrato.

RENDIMENTO:

VEDAX IMPER ACQUA FUNÇÃO PRIMER		
EMBALAGENS	RENDIMENTO	APLICAÇÃO
Galão de 3,6L	Rende até 24m ²	1 demão/diluída 10% água*
Balde de 18L	Rende até 120m ²	1 demão/diluída 10% água*
Tambor de 200L	Rende até 1375m ²	1 demão/diluída 10% água*

VEDAX IMPER ACQUA FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE		
EMBALAGENS	RENDIMENTO	APLICAÇÃO
Galão de 3,6L	Rende 8m ²	3 demãos / 1ª demão diluída 10% água, as demais pura*
Balde de 18L	Rende 40m ²	3 demãos / 1ª demão diluída 10% água, as demais pura*
Tambor de 200L	Rende 460m ²	3 demãos / 1ª demão diluída 10% água, as demais pura*

NOTA: *O rendimento pode variar dependendo da porosidade e condições do substrato.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX IMPER ACQUA é fornecido em embalagens de 3,6L, 18L e 200L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão asfáltica e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.