

VEDAX FORCE ANTIQUEDA

Tinta Antiderrapante interior e exterior

DESCRIÇÃO:

VEDAX FORCE ANTIQUEDA é uma membrana acrílica com acabamento antiderrapante, à base de água de alta resistência e aderência. Para aplicação em superfícies lisas, proporcionando segurança em áreas internas prevenindo quedas e escorregões.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Superfícies porosas e lisas em áreas internas
- ✓ Escadas
- ✓ Rampas
- ✓ Pisos cerâmicos
- ✓ Ardósia
- ✓ Cimento liso
- ✓ Mármore

VANTAGENS:

- ✓ Monocomponente, pronto para uso (basta homogeneizar)
- ✓ Aplicação com rolo de pelo curto ou pincel
- ✓ Alta resistência

INSTRUÇÃO DE USO

Preparação da superfície:

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:

Homogeneíze o **VEDAX FORCE ANTIQUEDA** de forma mecânica ou manual antes de sua aplicação. Manter o produto em constante homogeneização, por conter areia, pode ocorrer a decantação.

APLICAÇÃO:

Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita.

Aplique o **VEDAX FORCE ANTIQUEDA** com um rolo, pincel ou trincha aguarde a secagem total.

Aplique a segunda demão e deixe secar.

Deve-se homogeneizar a cada 10 minutos, pois devido à presença de quartzo, pode haver decantação.

O tempo entre as demãos deve ser de 2 a 3 horas.

Após finalizar a aplicação, é aconselhável que todas as ferramentas sejam lavadas com água, já que o material quando seco possui uma forte aderência e só poderá ser removido através de métodos mecânicos.

Restrições de uso:

- ✗ Não aplicar em superfícies úmidas.
- ✗ Não aplicar em superfícies de policarbonato, pvc ou plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VEDAX FORCE ANTIQUEDA
Aspecto	Pastoso
Cor	Preto, Incolor
Densidade à 25°C	1,45 – 1,60 g/cm ³
Ph	8,00 – 9,00
Viscosidade	100 – 140 KU
Temperatura de aplicação superficial	5°C e 35°C
Período mínimo entre as demãos	2 a 3 horas
Secagem ao Toque	3 horas
Secagem Completa	48 horas
Determinação de resistência de aderência	2,5 Mpa

Nota: O **VEDAX FORCE ANTIQUEDA INCOLOR** pode conter alguns pontos mais escuros devido a areia utilizada.

CONSUMO

VEDAX FORCE ANTIQUEDA	
Camadas prescritas de 01 a 02 demãos	
Consumo por camada (superfície lisa):	150 – 300g/m ²
Consumo por camada (superfície porosa):	300 – 500g/m ²

NORMAS:

ABNT NBR 13245 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície

ABNT NBR 13321: 2023 - Membrana acrílica para impermeabilização requisitos mínimos de desempenho;

COMPOSIÇÃO:

Água, resina elastomérica, cargas minerais e aditivos.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX FORCE ANTIQUEDA é fornecido em embalagens de 1,0kg.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.